

## Formaterm® ABS/PMMA folie

### Produktmerkmale

- Gute Tiefzieheigenschaften
- Optimiertes Schrumpfverhalten
- Hohe Witterungsstabilität

### Typische Anwendungsbereiche

- Tiefziehtechnik

	Testmethode	Maßeinheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g/cm <sup>3</sup>	1,06
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,7
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	40
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	40
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	2300
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m <sup>2</sup>	30
Shore Härte	DIN EN ISO 868	Skala D	75
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	80-110
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,18
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ / (kg * K)	-
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>	60-110
Einsatztemperatur langfristig	Richtwerte	°C	-40 ... 80
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Richtwerte	°C	100
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	99
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ω *cm	>10 <sup>15</sup>
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	Ω	>10 <sup>13</sup>

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollen abgesichert sind. Diese Daten sind reine Beschaffungsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.