

Polystone® P weiß micro AST

Produktmerkmale

- Antistatisch
- Sehr gute Oberflächenqualität

Typische Anwendungsbereiche

- Reinraum- und Halbleitertechnik
- Elektro- und Elektronikindustrie

	Testmethode	Maßeinheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g/cm ³	0,915
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	<0,1
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	32
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	>50
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	1300
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	6
Shore Härte	DIN EN ISO 868	Skala D	70
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	162 – 167
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,2
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,7
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 ⁻⁶ K ⁻¹	120-190
Einsatztemperatur langfristig	Richtwerte	°C	0 ... 100
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Richtwerte	°C	150
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	90
Elektrische Eigenschaften			
Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ω *cm ¹²	10 ¹² -10 ¹⁴
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	Ω	>10 ⁹ ... 10 ¹²

Anmerkung: Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollen abgesichert sind. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.