

## テクニカルデータシート

Fibracon<sup>®</sup> PTFE + 40% Bronze green

PTFE

## 製品の特徴

- 優れた熱および電気伝導率
- 耐薬品性に難あり
- 荷重による変形が少ない

	試験法	単位	値
<b>機械的物性</b>			
硬度	Needle	Shore D	60-64
引張強度	ASTM D4894	MPa	26
伸び	ASTM D4894	%	250
<b>熱的物性</b>			
使用温度		°C	-200 to +260

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 21/06/2026 • Release: 20/09/2023  
PIM-ID: 709621 • PIM-Code: 25-40-16.13.14  
Company-IDs: 21220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

