

テクニカルデータシート

Fibracon[®] PTFE + 5% Glass

PTFE

製品の特徴

- 荷重による変形が少ない
- 高い硬度
- 良好な耐摩耗性

	試験法	単位	値
一般的物性			
比重	ASTM D4894	-	2.19
機械的物性			
硬度	Needle	Shore D	59
引張強度 (クロス方向)	ASTM D4894	MPa	28
伸び (クロス方向)	ASTM D4894	%	320

Typical values - not suitable for specification purposes.

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 06/05/2026 • Release: 20/09/2023
PIM-ID: 709622 • PIM-Code: 28-40-14.11.143-2
Company-IDs: 21220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

