

## Technisches Datenblatt

# Polystone<sup>®</sup> M EHS + AST schwarz

PE-UHMW / PE 1000

### Typische Eigenschaften

- Antistatisch
- Oxidationshemmend ausgerüstet
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Gute Verschleißfestigkeit

### Typische Industrien

- Maschinen- und Anlagenbau
- Getränkeindustrie

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	>0,93
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	<0,01
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
Molekulargewicht	-	10 <sup>6</sup> g/mol	~ 9
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	>50
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	>650
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 11542	kJ / m <sup>2</sup>	>100
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	>63
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	130 ... 135
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,40
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,90
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	150 ... 230
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-250 ... 110
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	130
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	80
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Dielektrizitätszahl	IEC 60250		2,3

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)



	Testverfahren	Einheit	Wert
Dielektrischer Verlustfaktor ( $10^6$ Hz)	IEC 60250		0,0001
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	$\Omega$ * cm	$10^9 \dots 10^{11}$
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	$\Omega$	$10^9 \dots 10^{11}$
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	IEC 60112		600
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	kV / mm	>40

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.



[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 16/06/2026 • Release: 09/06/2026 • Version: 1.0  
 PIM-ID: 710126 • PIM-Code: 1084-26-16.9.11.143-5.6-5  
 Company-IDs: 20000-1

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

