

テクニカルデータシート

Laminex[®] 2100

製品の特徴

- 電気絶縁性

製品の用途例

- 機械工学

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	~1,40
機械的物性			
曲げ強さ	DIN EN ISO 178	MPa	80-150
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	5300-7200
Tensile modulus of bending	DIN EN ISO 178	MPa	5000-8200
ノッチ付き衝撃耐性	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	10-14
引張破壊呼び歪	DIN EN ISO 527	%	1,3-3,5