

## Technisches Datenblatt

# Durostone<sup>®</sup> EPC 205

GFK-EP

### Typische Eigenschaften

- Hochdrucklaminat
- Hohe dielektrische Stärke
- Hohe mechanische Festigkeit
- Schwer entflammbar
- Spezielle Epoxidharzmatrix verstärkt mit einem E-Glas Rovingewebe

### Typische Industrien

- Generatoren und Motoren
- Elektroindustrie
- Elektrische Isolierbauteile
- Healthcare
- Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)
- Wasserstoffindustrie
- Semiconductor Hohe und tiefe Temperatur

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Dichte	ISO 1183	g / cm <sup>3</sup>	2,05
Biegefestigkeit <sup>⊥</sup>	ISO 178	MPa	600
Biegefestigkeit <sup>⊥</sup> +150°C	ISO 178	MPa	500
E-Modul aus dem Biegeversuch <sup>⊥</sup>	ISO 178	MPa	30000
E-Modul aus dem Biegeversuch <sup>⊥</sup> +150°C	ISO 178	MPa	26000
Druckfestigkeit <sup>⊥</sup>	ISO 604	MPa	600
Druckfestigkeit II	ISO 604	MPa	450
Zugfestigkeit II	ISO 527	MPa	450
Schlagzähigkeit II (Charpy)	ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	250
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Brennverhalten	UL 94	/	V0 / 3mm
Temperaturindex	IEC 60216	T.I.	180
Wärmeklasse	IEC 60085	/	H
<b>Physikalische Eigenschaften</b>			
Wasseraufnahme (Methode I)	ISO 62	%	< 0,2
<b>Dielektrische Eigenschaften</b>			
Durchschlagfestigkeit 90°C unter Öl <sup>⊥</sup>	IEC 60243	kV / mm	13

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 13/06/2026 • Release: 05/06/2026 • Version: 1.0  
 PIM-ID: 716632 • PIM-Code: 1112-37-8.19.23.16.18-4.11.7.27.4.11.5-13  
 Company-IDs: 20000-1

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



	Testverfahren	Einheit	Wert
Durchschlagfestigkeit 90°C unter Öl II	IEC 60243	kV/25mm	70
Relative Permittivität (50 Hz)	IEC 60250	$\epsilon_r$	5
Dielektrischer Verlustfaktor (50 Hz)	IEC 60250	$\tan \delta$	0,04
Spezifischer Oberflächenwiderstand	IEC 60093	$\Omega$	$10^{12}$
Spezifischer Durchgangswiderstand	IEC 60093	$\Omega \times \text{cm}$	$10^{14}$
Vergleichszahl der Kriechbewegung (Prüflösung A)	IEC 60112	CTI	600
Isolationswiderstand nach 24 h Wassereinlagerung	IEC 60167	$\Omega$	$10^{10}$

⊥ = senkrecht zur Schichtrichtung II = parallel zur Schichtrichtung Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch laufende statistische Prüfungen und Kontrollen abgesichert sind. Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender/Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Verantwortung für die Bewertung des Endproduktes für die beabsichtigte Verwendung und Einhaltung der anwendbaren Anforderungen der jeweils einschlägigen Rechtsvorschriften liegt ausschließlich bei dem Anwender/Verarbeiter sowie Inverkehrbringer des jeweiligen Produktes/Endproduktes. Anwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den empfohlenen Einsatzzweck. Die Angaben in dieser Druckschrift und unsere Erklärungen im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie oder zugesicherten Eigenschaft dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer gesonderten, ausdrücklichen schriftlichen Erklärung. Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Die in dieser Druckschrift beschriebenen Produkte werden nur an Kunden mit entsprechender Fachkenntnis und nicht an Konsumenten verkauft. Für Anfragen und zur Klärung etwaiger spezieller Anwendungsproblematiken stehen wir gerne zur Verfügung. Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender/Verarbeiter für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich. Unsere Anwendungsempfehlungen befreien den Anwender/Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu prüfen und, wenn nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Sie finden diese unter: [www.roechling-industrial.com/de/agb](http://www.roechling-industrial.com/de/agb)

