

Technický datový list

Robaflow[®] C

Vlastnosti produktu

- High stiffness
- Chemical resistant
- Almost no thermal expansion

Typické oblasti použití

- Papírenský průmysl

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Obecné vlastnosti			
Hustota	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,6
Mechanické vlastnosti			
Pevnost v tahu	interní metoda	MPa	2500
Modul pružnosti v tahu	interní metoda	GPa	130
Tepelné vlastnosti			
Teplota přechodu do skelného stavu	DMA	°C	140
Fyzikální vlastnosti			
Nasákavost	interní metoda	%	0,03

The data given are standard values which are based on our experience & previous technical studies. These values are influenced by the design, processing conditions and environmental influences out of our control. The sustainability of the material for a given application is the responsibility of the user. Typing and printing errors reserved.