

## テクニカルデータシート

Robaflow<sup>®</sup> C

## 製品の特徴

- 高い剛性
- 耐薬品性
- 熱膨張がほとんどない

## 製品の用途例

- 製紙

	試験法	単位	値
<b>一般的物性</b>			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	1,6
<b>機械的物性</b>			
引張強度	internal method	MPa	2500
Tensile modulus	internal method	GPa	130
<b>熱的物性</b>			
ガラス転移温度	DMA	°C	140
<b>機械的特性</b>			
Moisture absorption	internal method	%	0,03

The data given are standard values which are based on our experience & previous technical studies. These values are influenced by the design, processing conditions and environmental influences out of our control. The sustainability of the material for a given application is the responsibility of the user. Typing and printing errors reserved.

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

