

テクニカルデータシート

Polystone[®] FM black

PE-HD / PE 500

製品の特徴

- 優れた滑り特性
- 良好な機械特性

製品の用途例

- 建築

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	>0,94
吸水率	DIN EN ISO 62	%	<0,01
燃焼性 (厚み 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
機械的物性			
引張降伏応力	DIN EN ISO 527	MPa	>19
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	>700
シヨア硬度	DIN EN ISO 868	scale D	>63
圧縮強度	ISO 3597-3	N/mm ²	4 - 6
熱的物性			
融点	ISO 11357-3	°C	130 ... 135
熱伝導率	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,41
熱容量	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,90
使用温度 (長期)	平均値	°C	-80 ... 80
使用温度 (短期、最大)	平均値	°C	100

The data stated above are average values ascertained by statistical tests on a regular basis. They are in accordance with DIN EN 15860. The data above are provided purely for information and shall not be regarded as binding unless expressly agreed in a contract of sale.

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

