

Technisches Datenblatt

Sustamid[®] 66 rot

PA 66

Typische Eigenschaften

- Hohe Abriebfestigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 2,7 % im Normalklima
- Hohe Biegegewichselfestigkeit
- Hohe Härte
- gute selbstklebende Eigenschaften
- Gute Schweißbarkeit
- Hohe Dauergebrauchstemperatur
- Gute Zerspanbarkeit
- Gute Gleiteigenschaften

Typische Industrien

- Maschinen- und Anlagenbau
- Elektronik

| | Testverfahren | Einheit | Wert |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|---------|
| Allgemeine Eigenschaften | | | |
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | g / cm ³ | 1,15 |
| Feuchtigkeitsaufnahme | DIN EN ISO 62 | % | 2,8 |
| Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm) | UL 94 | | HB / V2 |
| Mechanische Eigenschaften | | | |
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | MPa | 85 |
| Reißdehnung | DIN EN ISO 527 | % | 50 |
| E-Modul | DIN EN ISO 527 | MPa | 3300 |
| Kerbschlagzähigkeit | DIN EN ISO 179 | kJ / m ² | 3 |
| Shore Härte | DIN EN ISO 868 | scale D | 83 |
| Thermische Eigenschaften | | | |
| Schmelztemperatur | ISO 11357-3 | °C | 260 |
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612-1 | W / (m * K) | 0,23 |
| Wärmekapazität | DIN 52612 | kJ / (kg * K) | 1,70 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 10 ⁻⁶ / K | 80 |

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 25/05/2026 • Release: 20/09/2023
 PIM-ID: 591264 • PIM-Code: 1101-8-63.16.12.11.14.16.11.70.223-5.8-11
 Company-IDs: 29033

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



| | Testverfahren | Einheit | Wert |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Einsatztemperatur langfristig | Average | °C | -30 ... 95 |
| Einsatztemperatur kurzzeitig (max.) | Average | °C | 170 |
| Wärmeformbeständigkeit | DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT | °C | 100 |
| Elektrische Eigenschaften | | | |
| Dielektrizitätszahl | IEC 60250 | | 3,8 |
| Dielektrischer Verlustfaktor (50 Hz) | IEC 60250 | | 0,015 |
| Durchgangswiderstand | DIN EN 62631-3-1 | Ω * cm | 10^{15} |
| Oberflächenwiderstand | DIN EN 62631-3-2 | Ω | 10^{13} |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung | IEC 60112 | | 600 |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243 | kV / mm | 25 |

Durch Feuchtigkeitsaufnahme ändern sich bei Polyamiden die mechanischen Eigenschaften, das Material wird zäher und schlagfester, der E-Modul sinkt. Abhängig von der Umgebungsatmosphäre, der Temperatur und der Zeit für die Feuchtigkeitsaufnahme ist jedoch nur eine bestimmte Oberflächenschicht von den Eigenschaftsänderungen betroffen. Bei dickwandigen Teilen bleibt der Kernbereich unverändert. Die kurzzeitige maximale Einsatztemperatur gilt nur für Anwendungen mit sehr niedriger mechanischer Belastung über wenige Stunden. Die langfristige maximale Einsatztemperatur basiert auf der Wärmealterung der Kunststoffe durch Oxidation, die eine Abnahme der mechanischen Eigenschaften zur Folge hat. Angegeben sind die Temperaturen, die nach einer Zeit von mindestens 5.000 Stunden eine Abnahme der Zugfestigkeit (gemessen bei Raumtemperatur) um 50% im Vergleich zum Ausgangswert verursachen. Dieser Wert liefert keine Aussage zur mechanischen Festigkeit des Werkstoffes bei hohen Anwendungstemperaturen. Bei dickwandigen Teilen ist von der Oxidation bei hohen Temperaturen nur die Oberflächenschicht betroffen, die durch den Zusatz von Antioxidantien besser geschützt werden kann. Der Kernbereich der Teile bleibt in jedem Fall ungeschädigt. Die minimale Einsatztemperatur wird maßgeblich bestimmt von einer möglichen Schlag- oder Stoßbelastung im Einsatz. Die angegebenen Werte beziehen sich auf geringe Schlagbeanspruchung. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht rechtlich verbindlich bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke zu. Da die Eigenschaften auch von den Dimensionen der Halbzeuge und dem Kristallisationsgrad (z.B. Nukleierung durch Pigmente) abhängen, können die tatsächlichen Eigenschaftswerte eines bestimmten Produkts von den Angaben etwas abweichen.