

Technisches Datenblatt

Maywosol ASA

Typische Eigenschaften

- UV-beständig
- Gute Schlagzähigkeit

Typische Industrien

- Tiefziehtechnik

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,10
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,35
Brennverhalten (2,0 mm)	UL 94		HB *
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	27
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	66
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	1800
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	30
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	70
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	-
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,17
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	95
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	75
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	90
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	92
Elektrische Eigenschaften			
Oberflächenwiderstand	DIN EN 61340	Ohm	> 10 ¹²
Durchgangswiderstand	DIN EN 61340	Ohm	> 10 ¹²



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf Daten, die von Röchling Industrial Allgäu gesammelt wurden. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Gebrauchstauglichkeit oder andere Garantien jeglicher Art für die hierin enthaltenen Informationen gegeben. Röchling Industrial Allgäu übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte und Verfahren.

*interne Prüfung



Röchling Industrial Allgäu GmbH

Hinter den Gärten 20 • 87730 Bad Grönenbach/Germany (DE) • Tel. +49 8334 9857-0
info@roechling-maywo.de • www.roechling.com/industrial/groenenbach

Print: 03/05/2024 • Release: 31/10/2023 • Version: 2.0
PIM-Version: 76 • PIM-ID: 709700 • PIM-Code: 76-7-14.161-4-8

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

