

Technisches Datenblatt



Maywogreen PLA BIO (deg)

Typische Eigenschaften

- Gute Schlagzähigkeit

Typische Industrien

- Getränkeindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Tiefziehtechnik

Nachhaltigkeit

- Biobasierte Rohstoffe reduzieren die Verwendung fossiler Rohstoffe
- Biologisch abbaubar nach EN 13432

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,32
Mechanische Eigenschaften			
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	21
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	2555
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	MPa	36
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	7
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	>130 °C
Elektrische Eigenschaften			
Oberflächenwiderstand	DIN EN 61340	Ohm	> 10 ¹²
Durchgangswiderstand	DIN EN 61340	Ohm	> 10 ¹²

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf Daten, die von Röchling Industrial Allgäu gesammelt wurden. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Gebrauchstauglichkeit oder andere Garantien jeglicher Art für die hierin enthaltenen Informationen gegeben. Röchling Industrial Allgäu übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte und Verfahren.

