

## Technisches Datenblatt

# Maywoflamm<sup>®</sup> ECE 37

ABS

### Typische Eigenschaften

- Schwer entflammbar
- Basismaterial: ABS

### Typische Industrien

- Fahrzeugbau
- Busse
- Tiefziehtechnik

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	1,12
Brennverhalten	ECE R118		Annex 6, 7, 8 (3,0-8,0mm)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	26
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	44
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	1844
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	8
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	>180
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,2
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	90
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	80
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	90
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	97
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Oberflächenwiderstand	DIN EN 61340	Ω	> 10 <sup>12</sup>
Durchgangswiderstand	DIN EN 61340	Ω	> 10 <sup>12</sup>

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf Daten, die von Röchling Industrial Allgäu gesammelt wurden. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Gebrauchstauglichkeit oder andere Garantien jeglicher Art für die hierin enthaltenen Informationen gegeben. Röchling Industrial Allgäu übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte und Verfahren.

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 17/06/2026 • Release: 30/08/2024 • Version: 3.0  
 PIM-ID: 709690 • PIM-Code: 84-27-16.12-7.8.4-12  
 Company-IDs: 20070

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

