

Technický datový list

Fibracon[®] PTFE upravený

PTFE

Vlastnosti produktu

- Reduced deformation under load
- Reduced porosity
- Good wear resistance

Typické oblasti použití

- Výroba nádrží a zařízení pro chemický průmysl
- Výroba vozidel
- Elektronika
- Ropa a plyn
- Stavba strojů a zařízení
- Zdravotní péče
- Potravinářský průmysl
- Větrná energie

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Obecné vlastnosti			
Hustota	ISO 12086	g / cm ³	2.16
Mechanické vlastnosti			
Tvrdost	DIN EN ISO 868	Shore D	59
Pevnost v tahu (23°C)	ISO 527-3	MPa	36
Prodloužení při přetržení	ISO 527-3	%	500
Tepelné vlastnosti			
Provozní teplota		°C	-200 to +260

This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

