

## Technisches Datenblatt

# LubX<sup>®</sup> AST schwarz gepresst

PE-UHMW / PE 1000

### Typische Eigenschaften

- Antistatisch
- Gute Trockenlaufeigenschaften
- Gute Verschleißfestigkeit
- Gute Gleiteigenschaften

### Typische Industrien

- Fördertechnik & Automation
- Back- und Süßwaren
- Fleisch-, Fisch- und Geflügelverarbeitung
- Getränkeindustrie
- Maschinen- und Anlagenbau
- Lebensmittelindustrie

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	0,94
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,01
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	20
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	>50
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	650
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	no break
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	60
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	133 – 135
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	150 - 230 (*)
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-150 ... 80 (*)
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	130 (*)
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	Ω	10 <sup>9</sup>

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung. (\*) Werte aus Literatur

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 02/05/2026 • Release: 16/04/2025 • Version: 4.0  
 PIM-ID: 591203 • PIM-Code: 1186-24-16,18,143,223-11,5,5,6,5,5,5-4  
 Company-IDs: 20000-1

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

