

### Technický datový list

## LubX<sup>®</sup> CV+ modrý

PE-UHMW / PE 1000

#### Vlastnosti produktu

- Good sliding properties even at higher load
- Good machinability
- GMP 2023/2006 EC compliant

#### Typické oblasti použití

- Stavba strojů a zařízení
- Dopravní technika a automatizace
- Papírenský průmysl
- Potravinářský průmysl

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
<b>Obecné vlastnosti</b>			
Hustota	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	0,94
Absorpce vody	DIN EN ISO 62	%	0,01
Hořlavost (tloušťka 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
Netoxičita			+
<b>Mechanické vlastnosti</b>			
Mez kluzu	DIN EN ISO 527	MPa	19
Prodloužení při přetržení	DIN EN ISO 527	%	>250
Modul pružnosti v tahu	DIN EN ISO 527	MPa	500
Vrubová houževnatost	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	No break
Tvrdość Shore	DIN EN ISO 868	scale D	60
Kluzný partner POM MOD A (0,75 m/s - 0,25 MPa)	REP - Tribologický test		0,12
Kluzný partner POM MOD B (0,75 m/s - 0,25 MPa)	REP - Tribologický test		0,13
Kluzný partner PA MOD (0,75 m/s - 0,25 MPa)	REP - Tribologický test		0,11
Kluzný partner Vysoce kvalitní ocel (0,75 m/s - 0,25 MPa)	REP - Tribologický test		0,17
<b>Tepelné vlastnosti</b>			
Teplota tání	ISO 11357-3	°C	133 ... 135
Koeficient lineární teplotní roztažnosti	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	150 ... 230 (*)
Provozní teplota dlouhodobá	Průměr	°C	-150 ... 80 (*)
Provozní teplota krátkodobá (max.)	Průměr	°C	130 (*)
<b>Elektrické vlastnosti</b>			

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)



	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Objemový odpor	DIN EN 62631-3-1	$\Omega \cdot \text{cm}$	$>10^{15}$
Povrchový odpor	DIN EN 62631-3-2	$\Omega$	$>10^{14}$

The data stated above are average values ascertained by statistical tests on a regular basis. They are in accordance with DIN EN 15860. The data above are provided purely for information and shall not be regarded as binding unless expressly agreed in a contract of sale.



[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 28/04/2026 • Vydáno: 21/03/2025 • Verze: 2.0  
 PIM-ID: 774061 • PIM-kód: 522-42-16.70.15-5.11.8.5-5  
 Company-IDs: 20000-1

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

