

Technisches Datenblatt

Maywotron[®] PS M pure

PS

Typische Eigenschaften

- Schutz elektronischer Geräte vor statischer Aufladung
- Elektrostatisch ableitend

Typische Industrien

- Tiefziehtechnik
- Elektronik

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,08
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,1
Mechanische Eigenschaften			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	15,6
Dehnung bei Streckspannung	DIN EN ISO 527	%	1,2
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	68,8
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	1541
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	6,8
Thermische Eigenschaften			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	>170°C
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,17
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	90
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	80
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	95
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	98
Elektrische Eigenschaften			
Oberflächenwiderstand	DIN EN 61340	Ω	10 ⁴ - 10 ⁶
Durchgangswiderstand	DIN EN 61340	Ω	10 ⁴ - 10 ⁶

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf Daten, die von Röchling Industrial Allgäu gesammelt wurden. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Gebrauchstauglichkeit oder andere Garantien jeglicher Art für die hierin enthaltenen Informationen gegeben. Röchling Industrial Allgäu übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte und Verfahren.

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 01/05/2026 • Release: 20/09/2023 • Version: 2.0

PIM-ID: 709712 • PIM-Code: 50-91-12.24-4.8-12

Company-IDs: 20070

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

