

## Technický datový list



# Polystone<sup>®</sup> D BIO (mb) přírodní

PE-HD / PE 500

### Vlastnosti produktu

- Good mechanical properties
- Physiologically safe
- Good wear resistance
- Good cutting resistance
- High scratch resistance

### Typické oblasti použití

- Stavba strojů a zařízení
- Potravinářský průmysl
- Sport a volný čas
- Zpracování masa, ryb a drůbeže
- Pečivo a sladkosti

### Udržitelnost

- Mass-balanced
- Bio-based raw materials reduce the use of fossil raw materials

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
<b>Obecné vlastnosti</b>			
Hustota	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	>0,95
Absorpce vody	DIN EN ISO 62	%	0,01
Hořlavost (tloušťka 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
<b>Mechanické vlastnosti</b>			
Mez kluzu	DIN EN ISO 527	MPa	>27
Prodloužení při přetržení	DIN EN ISO 527	%	>50
Modul pružnosti v tahu	DIN EN ISO 527	MPa	>1200
Tvrdost Shore	DIN EN ISO 868	scale D	65
<b>Tepelné vlastnosti</b>			
Teplota tání	ISO 11357-3	°C	130 ... 135
Tepelná vodivost	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,40
Tepelná kapacita	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,90
Koeficient lineární teplotní roztažnosti	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	150 ... 230
Provozní teplota dlouhodobá	Průměr	°C	-100 ... 80
Provozní teplota krátkodobá (max.)	Průměr	°C	80
Teplota měknutí dle Vicata	DIN EN ISO 306, dle Vicata B	°C	79
<b>Elektrické vlastnosti</b>			
Relativní permitivita	IEC 60250		2,3
Dielektrický disipační faktor (10 <sup>6</sup> Hz)	IEC 60250		0,0002
Objemový odpor	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	>10 <sup>14</sup>

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)



	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Povrchový odpor	DIN EN 62631-3-2	$\Omega$	$>10^{14}$
Srovnávací sledovací index	IEC 60112		600
Dielektrická pevnost	IEC 60243	kV / mm	$>40$

The data stated above are average values ascertained by statistical tests on a regular basis. They are in accordance with DIN EN 15860. The data above are provided purely for information and shall not be regarded as binding unless expressly agreed in a contract of sale.



[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 28/04/2026 • Vydáno: 20/09/2023 • Verze: 1.0  
PIM-ID: 718493 • PIM-kód: 95-8-17.11.143.9.23-5.5.3.5.5-5.9-5  
Company-IDs: 20000-1

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

