

## Technisches Datenblatt

# Polystone® PPs (Homopolymer) weiß

PP-H

### Typische Eigenschaften

- Hohe Steifigkeit
- Gute Schweißbarkeit
- Leichte Verarbeitung
- Chemikalienbeständig
- Schwer entflammbar

### Typische Industrien

- Chemischer Anlagenbau
- Reinraumtechnik
- Elektronik
- Abluftreinigungsanlagen
- Lüftungsanlagen
- Semiconductor Front-End-Anwendungen
- Semiconductor Wet Bench

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	>0,93
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,1
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94		V2
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	>30
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	>50
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	>1300
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	>4
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	>67
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	162 ... 167
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,20
Wärmekapazität	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,70
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	120 ... 190
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	0 ... 100
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	150
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	81
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)



	Testverfahren	Einheit	Wert
Dielektrizitätszahl	IEC 60250		2,4
Dielektrischer Verlustfaktor (10 <sup>6</sup> Hz)	IEC 60250		0,00019
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	>10 <sup>14</sup>
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	Ω	>10 <sup>14</sup>
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	kV / mm	>30

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung.



[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 01/05/2026 • Release: 18/08/2025 • Version: 2.0  
 PIM-ID: 591195 • PIM-Code: 1120-26-132.16.12.33.16-9.7.8.4.4.10.9-5  
 Company-IDs: 20000-1

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

