

### Technical Data Sheet

## Fibracon<sup>®</sup> PTFE + 15% Carbon

#### Typical characteristics

- Particularly low wear when lubricated with water
- Reduced deformation under load (improved compressive strength)
- Improved thermal and electrical conductivity

#### Typical industries

- Výroba nádrží a zařízení pro chemický průmysl
- Výroba vozidel
- Elektronika
- Ropa a plyn
- Stavba strojů a zařízení
- Healthcare
- Potravinářský průmysl
- Větrná energie

	Test method	Unit	Guideline value
<b>General properties</b>			
Density	ASTM 1457	g / cm <sup>3</sup>	2.0 - 2.2
<b>Mechanical properties</b>			
Hardness	ASTM 1706	Shore D	58 - 62
Tensile Strength (23°C)	ASTM 1457	MPa	18
Elongation at Break	ASTM 1457*	%	>250
<b>Thermal properties</b>			
Service Temperature		°C	-200 to +260

\*12mm initial gauge used. This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.

