

Technical Data Sheet

Fibracon[®] PTFE + 15% Glass + 5% MoS2

Typical characteristics

- Increased hardness
- Lower co-efficient of friction than glass filled PTFE
- Reduced deformation under load

Typical industries

- Výroba nádrží a zařízení pro chemický průmysl
- Výroba vozidel
- Elektronika
- Ropa a plyn
- Stavba strojů a zařízení
- Healthcare
- Potravinářský průmysl
- Větrná energie

	Test method	Unit	Guideline value
General properties			
Density	ASTM D4894	g / cm ³	2.27
Mechanical properties			
Hardness	Needle	Shore D	59 - 64
Tensile Strength (23°C)	ASTM D4894	MPa	22
Elongation at Break	ASTM D4894	%	250
Thermal properties			
Service Temperature		°C	-200 to +260

This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.

