

Technical Data Sheet

Fibracon[®] PTFE + 25% Ekonol

Typical characteristics

- Good wear resistance
- Improved stability and at high temperatures

Typical industries

- Construction de réservoirs et d'installations chimiques
- Construction de véhicules
- Industrie électronique
- Pétrole et gaz
- Construction de machines et d'installations
- Healthcare
- Industrie agroalimentaire
- L'énergie éolienne

	Test method	Unit	Guideline value
General properties			
Densité	ASTM D1457	g / cm ³	1.8 - 2.0
Mechanical properties			
Hardness	ASTM D1706	Shore D	56 - 60
Tensile Strength (23°C)	ASTM D1457	N/mm ²	>7
Elongation at Break	ASTM D1457*	%	>150
Thermal properties			
Service Temperature		°C	-200 to +260

*12mm initial gauge used. This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.

