

Technical Data Sheet

Fibracon[®] PTFE + 40% Bronze

Typical characteristics

- Improved thermal and electrical conductivity
- Reduced chemical resistance
- Reduced deformation under load

Typical industries

- Výroba nádrží a zařízení pro chemický průmysl
- Výroba vozidel
- Elektronika
- Ropa a plyn
- Stavba strojů a zařízení
- Healthcare
- Potravinářský průmysl
- Větrná energie

	Test method	Unit	Guideline value
General properties			
Density	ASTM D1457	g / cm ³	3.0 - 3.2
Mechanical properties			
Hardness	ASTM D1706	Shore D	59 - 63
Tensile Strength (23°C)	ASTM D1457	N/mm ²	>17
Elongation at Break	ASTM D1457*	%	>200
Thermal properties			
Service Temperature		°C	-200 to +260

*12mm initial gauge used. This data provides typical values on a small selection of properties of the material and should only be used as a guide to the generic material performance.

