

Technický datový list

Fibracon® PTFE +40% bronz zelená

PTFE

Vlastnosti produktu

- Improved thermal and electrical conductivity
- Reduced chemical resistace
- Reduced deformation under load

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Mechanické vlastnosti			
Tvrdost	Jehla	Shore D	60-64
Pevnost v tahu	ASTM D4894	MPa	26
Prodloužení	ASTM D4894	%	250
Tepelné vlastnosti			
Provozní teplota		°C	-200 to +260

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 13/12/2025 • Vydáno: 20/09/2023

PIM-verze: 24 • PIM-ID: 709621 • PIM-kód: 24-40-16.13.14

Company-IDs: 21220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

