

Technický datový list

Fibracon[®] PTFE +5% sklo

PTFE

Vlastnosti produktu

- Reduced deformation under load
- High hardness
- Good wear resistance

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Obecné vlastnosti			
Specifická hustota	ASTM D4894	-	2.19
Mechanické vlastnosti			
Tvrdost	Jehla	Shore D	59
Pevnost v tahu (v příčném směru)	ASTM D4894	MPa	28
Prodloužení (příčný směr)	ASTM D4894	%	320

Typical values - not suitable for specification purposes.

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 12/12/2025 • Vydáno: 20/09/2023

PIM-verze: 27 • PIM-ID: 709622 • PIM-kód: 27-40-14.11.143-2

Company-IDs: 21220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

