

Technický datový list

Laminex[®] 2140

Typické oblasti použití

- Stavba strojů a zařízení

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Obecné vlastnosti			
Hustota	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	~1,40
Mechanické vlastnosti			
Pevnost v ohybu	DIN EN ISO 178	MPa	130-150
Modul pružnosti v tahu za ohybu	DIN EN ISO 178	MPa	6800-8000
Vrubová houževnatost	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	> 20

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 15/04/2026 • Vydáno: 20/09/2023 • Verze: 1.0
PIM-verze: 38 • PIM-ID: 715331 • PIM-kód: 38-24-5
Company-IDs: 20220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

