

Technický datový list

Mitela[®] HD8B

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Obecné vlastnosti			
Hustota	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,35-1,45
Mechanické vlastnosti			
Pevnost v ohybu	DIN EN ISO 178	MPa	65-95
Modul pružnosti v tahu	DIN EN ISO 527	MPa	2500-5000
Modul pružnosti v tahu za ohybu	DIN EN ISO 178	MPa	4300-6100
Vrubová houževnatost	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	9-11
Prodloužení při přetržení	DIN EN ISO 527	%	0,7-1,3

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 14/12/2025 • Vydáno: 20/09/2023 • Verze: 1.0
PIM-verze: 44 • PIM-ID: 715349 • PIM-kód: 44-18
Company-IDs: 20220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

