

Technický datový list

Polystone® Safe-Tec L

PE-HD / PE 300

Vlastnosti produktu

- Good weather resistance
- Anti-slip property even at wet surface
- Easy processing
- Surface and cut surfaces can be welded together
- No emission of solvents, plasticizers or stabilisers
- Good noise absorption properties
- Vibration damping

Typické oblasti použití

- Hřiště
- Pracovní a rekreační člny
- Stavba lodí a člunů
- Sport a volný čas

	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Obecné vlastnosti			
Hustota	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	>0,95
Absorpce vody	DIN EN ISO 62	%	<0,01
Hořlavost (tloušťka 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
Hořlavost (tloušťka 3 - 10 mm)	DIN 4102		B2
Mechanické vlastnosti			
Mez kluzu	DIN EN ISO 527	MPa	>22
Prodloužení při přetržení	DIN EN ISO 527	%	>50
Modul pružnosti v tahu	DIN EN ISO 527	MPa	>1000
Vrubová houževnatost	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	>10
Tvrdost Shore	DIN EN ISO 868	scale D	>60
Tepelné vlastnosti			
Teplota tání	ISO 11357-3	°C	130 ... 135
Tepelná vodivost	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,40
Tepelná kapacita	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,90
Koeficient lineární teplotní roztažnosti	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	150 ... 230

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 15/12/2025 • Vydáno: 11/11/2024 • Verze: 1.0
PIM-verze: 1003 • PIM-ID: 591162 • PIM-kód: 1003-33-61.13.12.11.12.10.10-8.11.5.3-5.5
Company-IDs: 20000-1

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



	Testovací metoda	Jednotka	Orientační hodnota
Provozní teplota dlouhodobá	Průměr	°C	-50 ... 100
Provozní teplota krátkodobá (max.)	Průměr	°C	100
Teplota měknutí dle Vicata	DIN EN ISO 306, dle Vicata B	°C	67
Elektrické vlastnosti			
Relativní permitivita	IEC 60250		2,4
Dielektrický disipační faktor (10 ⁶ Hz)	IEC 60250		0,0004
Objemový odpor	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	>10 ¹⁴
Povrchový odpor	DIN EN 62631-3-2	Ω	>10 ¹⁴
Srovnávací sledovací index	IEC 60112		600
Dielektrická pevnost	IEC 60243	kV / mm	>40

The data stated above are average values ascertained by statistical tests on a regular basis. They are in accordance with DIN EN 15860. The data above are provided purely for information and shall not be regarded as binding unless expressly agreed in a contract of sale.

One-sided coating can lead to unpreventable material distortion under certain circumstances.

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 15/12/2025 • Vydáno: 11/11/2024 • Verze: 1.0
PIM-verze: 1003 • PIM-ID: 591162 • PIM-kód: 1003-33-61.13.12.11.12.10.10-8.11.5.3-5.5
Company-IDs: 20000-1

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

