

Technisches Datenblatt

EtroX[®] I CM G15 grau

Typische Eigenschaften

- hohe Wärmeformbeständigkeit
- Außergewöhnlich hohe Temperaturbeständigkeit
- Sehr geringe Kriechneigung
- Nahezu keine Feuchtigkeitsaufnahme

Typische Industrien

- Halbleiterindustrie
- Elektronik

	Testverfahren	Einheit	Wert
Allgemeine Eigenschaften			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,46
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62 (23°C / 24h)	%	0,6
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62 (23°C / 48h)	%	0,8
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62 (23°C / 3 Weeks)	%	2,1
Mechanische Eigenschaften			
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	5
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	3900
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	MPa	100
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	40
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	3
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	85
Druckmodul	DIN EN ISO 604	MPa	2700
Thermische Eigenschaften			
Glasübergangstemperatur	ISO 11357-3	°C	330

Die kurzzeitige maximale Einsatztemperatur gilt nur für Anwendungen mit sehr niedriger mechanischer Belastung über wenige Stunden. Die langfristige maximale Einsatztemperatur basiert auf der Wärmealterung der Kunststoffe durch Oxidation, die eine Abnahme der mechanischen Eigenschaften zur Folge hat. Angegeben sind die Temperaturen, die nach einer Zeit von mindestens 5.000 Stunden eine Abnahme der Zugfestigkeit (gemessen bei Raumtemperatur) um 50% im Vergleich zum Ausgangswert verursachen. Dieser Wert liefert keine Aussage zur mechanischen Festigkeit des Werkstoffes bei hohen Anwendungstemperaturen. Bei dickwandigen Teilen ist von der Oxidation bei hohen Temperaturen nur die Oberflächenschicht betroffen, die durch den Zusatz von Antioxidantien besser geschützt werden kann. Der Kernbereich der Teile bleibt in jedem Fall ungeschädigt. Die minimale Einsatztemperatur wird maßgeblich bestimmt von einer möglichen Schlag- oder Stoßbelastung im Einsatz. Die angegebenen Werte beziehen sich auf geringe Schlagbeanspruchung. Die elektrischen Kennwerte wurden an naturfarbenem, trockenem Material gemessen. Bei anderen Einfärbungen (insbesondere schwarz) oder feuchtem Material kann es zu deutlichen Veränderungen der elektrischen Kennwerte kommen. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe

Röchling Industrial Lahnstein SE & Co. KG

Sustaplast-Str. 1 • 56112 Lahnstein/Germany (DE) • Tel. +49 2621 693-0
info.lahnstein@roechling.com • www.roechling.com/industrial/lahnstein

Print: 06/05/2024 • Release: 20/09/2023 • Version: 2.0

PIM-Version: 372 • PIM-ID: 751527 • PIM-Code: 372-23-10.10.9.9-7.8-6



zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu. Da die Eigenschaften auch von den Dimensionen der Halbzeuge und dem Kristallisationsgrad (z.B. Nukleierung durch Pigmente) abhängen, können die tatsächlichen Eigenschaftswerte eines bestimmten Produkts von den Angaben etwas abweichen.



Röchling Industrial Lahnstein SE & Co. KG

Sustaplast-Str. 1 • 56112 Lahnstein/Germany (DE) • Tel. +49 2621 693-0
info.lahnstein@roechling.com • www.roechling.com/industrial/lahnstein

Print: 06/05/2024 • Release: 20/09/2023 • Version: 2.0

PIM-Version: 372 • PIM-ID: 751527 • PIM-Code: 372-23-10.10.9.9-7.8-6

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

