

## Technisches Datenblatt

# Maywoflamm<sup>®</sup> ABS M

### Typische Eigenschaften

- Matte Oberfläche
- Flammhemmend ausgerüstet

### Typische Industrien

- Tiefziehtechnik

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	1,22
Brennverhalten	UL 94		V0 (2,0mm)/ 5VA (3,0mm)/ 5VA (2,0mm)
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	25
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	49
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	1814
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	7
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	>180
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,2
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	90
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	75
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	85
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	85
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Oberflächenwiderstand	DIN EN 61340	Ohm	> 10 <sup>12</sup>
Durchgangswiderstand	DIN EN 61340	Ohm	> 10 <sup>12</sup>

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Empfehlungen basieren auf Daten, die von Röchling Industrial Allgäu gesammelt wurden. Es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Gebrauchstauglichkeit oder andere Garantien jeglicher Art für die hierin enthaltenen Informationen gegeben. Röchling Industrial Allgäu übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte und Verfahren.

### Röchling Industrial Allgäu GmbH

Hinter den Gärten 20 • 87730 Bad Grönenbach/Germany (DE) • Tel. +49 8334 9857-0  
[info@roechling-maywo.de](mailto:info@roechling-maywo.de) • [www.roechling.com/industrial/groenenbach](http://www.roechling.com/industrial/groenenbach)

Print: 03/05/2024 • Release: 20/09/2023 • Version: 5.0  
 PIM-Version: 108 • PIM-ID: 709687 • PIM-Code: 108-12-16.10-4-12

