

## Technisches Datenblatt

# Sustamid® 6G PD 140 blau

PA 6 G

### Typische Eigenschaften

- Bruchsicher auch bei Minustemperaturen
- Gute Gleiteigenschaften
- Gute Abrieb- und Verschleißfestigkeit
- Hohe Feuchtigkeitsaufnahme von bis zu 3 % im Normalklima
- Gute Schlagzähigkeit

### Typische Industrien

- Bauindustrie

	Testverfahren	Einheit	Wert
<b>Allgemeine Eigenschaften</b>			
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	1,14
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	2,4
Brennverhalten (Dicke 3 mm / 6 mm)	UL 94	HB / HB	
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	70
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	50
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	2900
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	80
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Schmelztemperatur	ISO 11357-3	°C	210
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN 53752	10 <sup>-6</sup> / K	80
Einsatztemperatur langfristig	Average	°C	-40 ... 100
Einsatztemperatur kurzzeitig (max.)	Average	°C	160
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75, Verf. A, HDT	°C	90

Durch Feuchtigkeitsaufnahme ändern sich bei Polyamiden die mechanischen Eigenschaften, das Material wird zäher und schlagfester, der E-Modul sinkt. Abhängig von der Umgebungsatmosphäre, der Temperatur und der Zeit für die Feuchtigkeitsaufnahme ist jedoch nur eine bestimmte Oberflächenschicht von den Eigenschaftsänderungen betroffen. Bei dickwandigen Teilen bleibt der Kernbereich unverändert. Die kurzzeitige maximale Einsatztemperatur gilt nur für Anwendungen mit sehr niedriger mechanischer Belastung über wenige Stunden. Die langfristige maximale Einsatztemperatur basiert auf der Wärmealterung der Kunststoffe durch Oxidation, die eine Abnahme der mechanischen Eigenschaften zur Folge hat. Angegeben sind die Temperaturen, die nach einer Zeit von mindestens 5.000 Stunden eine Abnahme der Zugfestigkeit (gemessen bei Raumtemperatur) um 50% im Vergleich zum Ausgangswert verursachen. Dieser Wert liefert keine Aussage zur mechanischen Festigkeit des Werkstoffes bei hohen Anwendungstemperaturen. Bei dickwandigen Teilen ist von der Oxidation bei hohen Temperaturen nur die Oberflächenschicht betroffen, die durch den Zusatz von Antioxidantien besser geschützt werden kann. Der Kernbereich der Teile bleibt in jedem Fall ungeschädigt. Die minimale Einsatztemperatur wird maßgeblich bestimmt von einer


[ri-inquiry@roebling.com](mailto:ri-inquiry@roebling.com) • [www.roebling.com/industrial/materials](http://www.roebling.com/industrial/materials)

Print: 13/12/2025 • Release: 11/10/2023 • Version: 2.0  
PIM-Version: 992 • PIM-ID: 591343 • PIM-Code: 992-9-12.223.126.14.162-10-4  
Company-IDs: 29033

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



möglichen Schlag- oder Stoßbelastung im Einsatz. Die angegebenen Werte beziehen sich auf geringe Schlagbeanspruchung. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Sie dienen lediglich als Information über unsere Produkte und sollen eine Hilfe zur Materialauswahl sein. Wir sichern damit nicht bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für bestimmte Einsatzzwecke rechtlich verbindlich zu. Da die Eigenschaften auch von den Dimensionen der Halbzeuge und dem Kristallisationsgrad (z.B. Nukleierung durch Pigmente) abhängen, können die tatsächlichen Eigenschaftswerte eines bestimmten Produkts von den Angaben etwas abweichen.



[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 13/12/2025 • Release: 11/10/2023 • Version: 2.0  
PIM-Version: 992 • PIM-ID: 591343 • PIM-Code: 992-9-12.223.126.14.162-10-4  
Company-IDs: 29033

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

