

## Technisches Datenblatt

# Trovidur® ESA-D weiß

PVC-U

### Typische Eigenschaften

- Hohe Schlagfestigkeit
- UV-beständig
- Witterungsbeständigkeit
- Gute Bedruckbarkeit
- RoHS-konform
- ELV konform
- WEEE konform
- RLAP konform
- Homogen-glatte Oberfläche für sehr gute Farbhaftung
- Hohe Kälteschlagfestigkeit
- Farbe weiß für den Außeneinsatz
- Für Innenanwendungen farbig
- schwer entflammbar
- Nach Entfernen der Flamme selbstverlöschend
- Gute Schweißbarkeit
- Gute Thermoformbarkeit
- Gute Verklebbarkeit
- Oberfläche feinmatt, glänzend

### Typische Industrien

- Bauindustrie

### Allgemeine Eigenschaften

	Testverfahren	Einheit	Wert
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	1,41
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	%	0,20
Brennverhalten (Dicke 1 ... 4 mm)	DIN 4102		B1
VOC	ISO 16.000	conform	-
Brennverhalten (Dicke 2,5 mm)	BS 476 Part 6		Class 0
Brennverhalten (Dicke 1 ... 4 mm)	NF P 92-501		M1
Brennverhalten (Dicke 2 ... 4 mm)	BS 476 Part 7		Class 1
Brennverhalten (Dicke 2,5 mm)	EN 13501-1		B s3 d0

ri-inquiry@roeckling.com • [www.roeckling.com/industrial/materials](http://www.roeckling.com/industrial/materials)

Print: 13/12/2025 • Release: 10/10/2024 • Version: 2.0  
PIM-Version: 993 • PIM-ID: 590999 • PIM-Code: 993-13-18.15.9.17.14.16.15.16.13.11.10.10.14.11.16.34.3.16-10-2  
Company-IDs: 20000-2

Page 1 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)



	Testverfahren	Einheit	Wert
Brennverhalten (Dicke 4 mm)	EN 13501-1		B s3 d2
<b>Mechanische Eigenschaften</b>			
Streckspannung	DIN EN ISO 527	MPa	45
Reißdehnung	DIN EN ISO 527	%	20
E-Modul	DIN EN ISO 527	MPa	2500
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	8
Shore Härte	DIN EN ISO 868	scale D	80
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039-1	MPa	110
Druckfestigkeit	DIN EN ISO 604	MPa	65
Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178	MPa	60
<b>Thermische Eigenschaften</b>			
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN ISO 8302	W / (m * K)	0,16
Vicat Erweichungstemperatur	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	75
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-20 ... +60
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75	°C	70
Linearer Ausdehnungskoeffizient	DIN EN ISO 11359-2	mm/m K	~ 0,075
<b>Elektrische Eigenschaften</b>			
Dielektrizitätszahl	IEC 60250		3,2
Dielektrischer Verlustfaktor (10 <sup>6</sup> Hz)	IEC 60250		0,02
Durchgangswiderstand	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	>10 <sup>15</sup>
Oberflächenwiderstand	DIN EN 62631-3-2	Ω	>10 <sup>13</sup>
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	kV / mm	12
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	IEC 60112	CTI	600

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Mittelwerte, die durch ständige statistische Prüfungen abgesichert sind. Sie entsprechen den Vorgaben der DIN EN 15860. Diese Daten sind reine Beschaffenheitsangaben und führen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu kaufvertraglicher Zusicherung. Informationen zur REACH-Verordnung finden Sie in unseren Produkt-Handhabungs-Informationblättern, in unserem REACH-Informationsschreiben sowie in der SCIP-Datenbank.

[ri-inquiry@roechling.com](mailto:ri-inquiry@roechling.com) • [www.roechling.com/industrial/materials](http://www.roechling.com/industrial/materials)

Print: 13/12/2025 • Release: 10/10/2024 • Version: 2.0  
 PIM-Version: 993 • PIM-ID: 590999 • PIM-Code: 993-13-18.15.9.17.14.16.15.16.13.11.10.10.14.11.16.34.3.16-10-2  
 Company-IDs: 20000-2

Page 2 / 2 (Dates in DD/MM/YYYY)

