

テクニカルデータシート

Laminex[®] 2010

製品の特徴

- 高剛性
- 良好な電気特性
- 燃料と油に対する優れた耐性

製品の用途例

- 機械工学

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,35-1,40
機械的物性			
曲げ強さ	DIN EN ISO 178	MPa	100-140
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	5000-7100
Tensile modulus of bending	DIN EN ISO 178	MPa	6500-8200
ノッチ付き衝撃耐性	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	6,5-16
引張破壊呼び歪	DIN EN ISO 527	%	1,3-3,0

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 12/12/2025 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0
PIM-Version: 44 • PIM-ID: 715328 • PIM-Code: 44-24-11.10.14-5
Company-IDs: 20220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

