

テクニカルデータシート

Maywotron[®] XT H

PS

製品の特徴

- 導電性

製品の用途例

- 真空成形
- エレクトロニクス

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,04
吸水率	DIN EN ISO 62	%	<0,1
機械的物性			
引張降伏応力	DIN EN ISO 527	MPa	18
降伏伸び	DIN EN ISO 527	%	1,1
引張破壊呼び歪	DIN EN ISO 527	%	47,9
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	2021
ノッチ付き衝撃耐性	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	7,1
熱的物性			
融点	ISO 11357-3	°C	>170°C
熱伝導率	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,17
線膨張係数	DIN 53752	10 ⁻⁶ / K	90
ピカットB軟化温度	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	98
電氣的物性			
表面固有抵抗	DIN EN 61340	Ω	10 ² - 10 ⁴
体積固有抵抗	DIN EN 61340	Ω	10 ² - 10 ⁴

