

テクニカルデータシート

Mitela® HD8B

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,35-1,45
機械的物性			
曲げ強さ	DIN EN ISO 178	MPa	65-95
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	2500-5000
Tensile modulus of bending	DIN EN ISO 178	MPa	4300-6100
ノッチ付き衝撃耐性	DIN EN ISO 179	kJ / m ²	9-11
引張破壊呼び歪	DIN EN ISO 527	%	0,7-1,3

ri-inquiry@roechling.com • www.roechling.com/industrial/materials

Print: 13/12/2025 • Release: 20/09/2023 • Version: 1.0
PIM-Version: 44 • PIM-ID: 715349 • PIM-Code: 44-18
Company-IDs: 20220

Page 1 / 1 (Dates in DD/MM/YYYY)

