

テクニカルデータシート

Robaflow[®] C

製品の特徴

- 高い剛性
- 耐薬品性
- 熱膨張がほとんどない

製品の用途例

- 製紙

	試験法	単位	値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	<1,6
機械的物性			
引張強度	internal method	MPa	2500
Tensile modulus	internal method	GPa	130
熱的物性			
ガラス転移温度	DMA	°C	140
機械的特性			
Moisture absorption	internal method	%	0,03

The data given are standard values which are based on our experience & previous technical studies. These values are influenced by the design, processing conditions and environmental influences out of our control. The sustainability of the material for a given application is the responsibility of the user. Typing and printing errors reserved.

